ExxonMobil™ HDPE HD 9856B

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD-9856B یک رزین قالب گیری دمشی پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اهداف بسته بندی با کارایی بالا استفاده می شود. ظرف ساخته شده از HD9856B دارای سفتی منحصر به فرد و مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی است. این خواص، همراه با قابلیت فرآیندپذیری عالی در تجهیزات پیوسته و مداوم، امکان کاهش قابل توجه وزن محصولات را در کاربردهای مختلف و/یا بهبود قابلیت های بازیافت سریع آنها فراهم می کند. HD-9856B حاوی هیچ ماده آنتی استاتیک نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E311739-639721	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.957 g/cm³	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.46 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1100 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790A
استحکام ضربه کششی	260 kJ/m²	123.71 ft·lb/in²	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.