ExxonMobil™ HDPE HPA 020 Molding

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HPA 020 یک رزین پلی‌اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است که با تعادل خوبی بین سختی، مقاومت در برابر ترک‌های ناشی از تنش محیطی و مقاومت در برابر ضربه مشخص می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.35 g/10 min	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	330 hr hr	- - -	ASTM D1693 ASTM D1693 ASTM D1693
سختی دورومتر	61	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	21.0 MPa 14.0 MPa	- 3045.8 psi 2030.53 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	126 C°	258.8 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.