ExxonMobil™ HDPE HTA 001HD

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HTA 001HD یک درجه فیلم پلی‌اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی بالا است. فیلم ساخته شده از HTA 001HD دارای مقاومت ضربه‌ای عالی، سختی و انعطاف‌پذیری بالا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.32 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D882
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 41.0	psi 5946.56	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 59.0	psi 8557.24	ASTM D882
	MPa 56.0	psi 8122.13	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 220	-	ASTM D882
	% 430	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 190	oz 6.7	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 8.0	oz 0.2822	ASTM D1922
	g 30	oz 1.06	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 126	F° 258.8	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.