ExxonMobil™ HDPE HTA 108

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HTA 108 یک درجه فیلم پلی‌اتیلن هموپلیمر با چگالی بالا است که می‌تواند سختی و خواص مانع را هنگام استفاده در اکستروژن مشترک یا مخلوط کردن با پلی‌اتیلن بهبود بخشد. هنگامی که با پلی‌اتیلن با چگالی پایین خطی یا پلی‌اتیلن با چگالی پایین متالوسن مخلوط می‌شود، HTA 108 می‌تواند قابلیت پردازش این مواد را بهبود بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	46 g/10 min	-	ASTM D1238
	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D882
	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D882
	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 510	-	ASTM D882
	% 2.0	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 10	oz 0.3527	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.