ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 358BW

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 358BW یک EVA LDPE است که ترکیبی از قابلیت مهر و موم عالی و سختی را حتی در دماهای پایین ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای وینیل استات	4.0 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 150	psi 21755.7	ASTM D882
	MPa 160	psi 23206.08	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 500	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 640	oz 22.57	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 9.1	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.