# ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 361 Series

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ExxonMobil Chemical | **دسته بندی** | LDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

سری LD 361 گریدهای LEVA LDPE هستند که خواص مکانیکی و آب بندی خوبی را ارائه می دهند. چندین ترکیب افزودنی با توجه به خواص سطح مورد نیاز در دسترس هستند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | LD 361JD: عامل ضد کلوخه‌سازی (1800 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (330 ppm)<br>LD 361HF: عامل ضد کلوخه‌سازی (1500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (833 ppm)<br>LD 361BW: تثبیت‌کننده حرارتی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| محتوای وینیل استات | %wt 4.2 | - | ExxonMobil Method |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| مدول سکانت | | - | ASTM D882 |
| | MPa 160 | psi 23206.08 | ASTM D882 |
| | MPa 185 | psi 26832.03 | ASTM D882 |
| استحکام کششی | | - | ASTM D882 |
| | MPa 26.0 | psi 3770.99 | ASTM D882 |
| | MPa 20.0 | psi 2900.76 | ASTM D882 |
| ازدیاد طول کششی | | - | ASTM D882 |
| | % 250 | - | ASTM D882 |
| | % 460 | - | ASTM D882 |
| ضربه پرتاب وزنه | g 360 | oz 12.7 | ASTM D1709A |
| استحکام پارگی Elmendorf | | - | ASTM D1922 |
| | g 150 | oz 5.29 | ASTM D1922 |
| | g 110 | oz 3.88 | ASTM D1922 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| براقیت | 41 | - | ASTM D2457 |
| کدورت (Haze) | % 14 | - | ASTM D1003 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| نامشخص | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.