ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 362 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LD 362 درجات EVA LDPE هستند که خواص مکانیکی و مهر و موم خوبی را ارائه می‌دهند. چندین ترکیب افزودنی بر اساس خواص سطح مورد نیاز موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 362HE: عامل ضد کلوخه‌سازی (1500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (550 ppm) LD 362ON: عامل ضد کلوخه‌سازی (1750 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی LD 362BR: عامل ضد کلوخه‌سازی (1000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (750 ppm) LD 362BW: تثبیت‌کننده حرارتی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	4.5 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	175 MPa	25381.65 psi	ASTM D882
	195 MPa	28282.41 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	32.5 MPa	4713.74 psi	ASTM D882
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	230 %	-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	150 g	5.29 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	170 g	6.0 oz	ASTM D1922
	60 g	2.12 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	6.9 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.