ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 364HE

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 364HE یک LDPE است که ترکیبی خوب از خواص مکانیکی، نوری و آب بندی را ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن (1500 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (550 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	5.0 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 170	psi 24656.46	ASTM D882
	MPa 200	psi 29007.6	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D882
	MPa 24.0	psi 3480.91	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 170	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 360	oz 12.7	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 180	oz 6.35	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	52	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.8	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.