ExxonMobil™ LDPE LD 051.LQ

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین فیلم دمیده شده LD 051.LQ یک گرید با شاخص جریان مذاب کسری است که برای کاربردهای فیلم سنگین با الزامات بالا استفاده می شود و دارای عملکرد استحکام عالی و قابلیت فرآیندپذیری عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E116487-219931	-	-
افزودنی	LD 051.LQ: عامل ضد کلوخه‌سازی (4000 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
	MPa 244	psi 35389.27	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.8	psi 1566.41	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 25.7	psi 3727.48	ASTM D882
	MPa 24.2	psi 3509.92	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 570	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 190	oz 6.7	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 280	oz 9.88	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	33	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 20	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.