ExxonMobil™ LDPE LD 071 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین فیلم بسته بندی جعبه ای سری ExxonMobil LD 071، قابلیت فرآیندپذیری خوب، استحکام عالی و خواص نوری فیلم عالی را ترکیب می کند و برای بسته بندی خوشه ای که نیاز به انقباض مناسب، چقرمگی، مقاومت در برابر سوختن و شفافیت دارد، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 071.LR: عامل ضد کلوخه‌سازی (ppm 2000)	-	-
	LD 071.LQ: عامل ضد کلوخه‌سازی (ppm 4000)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 235	psi 34083.93	ASTM D882
	MPa 288	psi 41770.94	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.3	psi 1638.93	ASTM D882
	MPa 11.6	psi 1682.44	ASTM D882
	MPa 25.8	psi 3741.98	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 160	oz 5.64	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 510	oz 17.99	ASTM D1922
	g 140	oz 4.94	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	57	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.6	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.