ExxonMobil™ LDPE LD 100BW Wire & Cable

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 100BW یک پلی اتیلن با چگالی کم است که حاوی اجزای آنتی اکسیدان کم است و برای عایق های متقاطع با فشار کم و متوسط تولید شده توسط فرآیندهای سیلان یک مرحله ای یا دو مرحله ای مناسب است. از طریق گرانولاسیون داخلی، می توان از آن برای عایق های فشار متوسط که با پراکسیدها متقاطع شده اند، استفاده کرد. مقادیر ناکافی آنتی اکسیدان ها و مهارکننده های مس باید اضافه شود تا محصول الزامات ضد پیری خاص را برآورده کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	16 %	-	ASTM D638
	490 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	290 MPa	42061.02 psi	ASTM D790

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	6.6E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.18	-	ASTM D150
ضریب تلفات	4.0E-4	-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.