ExxonMobil™ LDPE LD 100.BW

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 100BW یک درجه پلی‌اتیلن با چگالی پایین است که دارای تعادل خوبی بین خواص نوری و مکانیکی است. بر اساس نیازهای عملکرد سطح، برخی از اجزای افزودنی می‌توانند اضافه شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 100BW: تثبیت‌کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D882
	MPa 230	psi 33358.74	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 330	-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 79	oz 2.79	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	63	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.1	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.