ExxonMobil™ LDPE LD 101BA Wire & Cable

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 101BA برای سیم ها و کابل ها یک پلی اتیلن با چگالی کم غیر پایدار است که برای تولید عایق های ولتاژ متوسط/بالا با استفاده از فرآیندی که مستقیماً پراکسید اضافه می کند، استفاده می شود. به دلایل تمیزکاری، یک سیستم کنترل نور آنلاین به طور ویژه برای کنترل این ماده استفاده می شود. آنتی اکسیدان های کافی باید اضافه شوند تا محصول الزامات پیری را برآورده کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 16	-	ASTM D638
	% 570	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 290	psi 42061.02	ASTM D790

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	7.6E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.17	-	ASTM D150
ضریب تلفات	4.0E-4	-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.