ExxonMobil™ LDPE LD 102.LC

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 102.LC یک هموپلیمر فرموله شده، رزین فیلم گارمت با چقرمگی خوب است. این ماده قادر است به ضخامت های نازک کشیده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه‌سازی (3000 ppm)	-	-
	عامل لغزش (2000 ppm)	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	177 MPa	25671.73 psi	ASTM D882
	210 MPa	30457.98 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	9.94 MPa	1441.68 psi	ASTM D882
	10.4 MPa	1508.4 psi	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 18.0 MPa 14.3	psi 2610.68 psi 2074.04	ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	 % 210 % 520	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 55	oz 1.94	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	 g 530 g 200	- oz 18.69 oz 7.05	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	69	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.8	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.