ExxonMobil™ LDPE LD 103 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ExxonMobil LD 103 یک رزین فیلم صنعتی هموپلیمر با چقرمگی عالی است. رزین LD 103 دارای شاخص جریان مذاب پایین و مقاومت ضربه خوب و استحکام مذاب مشخصات مختلف است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 103.59: عامل ضد کلوخه‌سازی (3000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی LD 103.09: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 197	psi 28572.49	ASTM D882
	MPa 254	psi 36839.65	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.9	psi 1580.91	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 29.3	psi 4249.61	ASTM D882
	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 150	-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 340	oz 11.99	ASTM D1922
	g 71	oz 2.5	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	50	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.