ExxonMobil™ LDPE LD 105 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین‌های LD 105 ExxonMobil رزین‌های فیلم بسته‌بندی هموپلیمر هستند که برای کاربردهایی که نیاز به وضوح فوق‌العاده با سختی خوب دارند طراحی شده‌اند. این رزین‌ها می‌توانند در تجهیزات فیلم blown یا cast پردازش شوند. در تجهیزات فیلم LD 105.30، blown می‌تواند به ضخامت 1.0 میل کشیده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 105.BR: ضد بلوک (1000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; لغزش (750 ppm) LD 105.30: ضد بلوک (1000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 214	psi 31038.13	-
	MPa 253	psi 36694.61	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 11.1	psi 1609.92	-
	MPa 25.1	psi 3640.45	-
	MPa 21.1	psi 3060.3	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 210	-	-
	% 570	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 99	oz 3.49	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	-
	g 180	oz 6.35	-

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	76	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 5.2	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.