ExxonMobil™ LDPE LD 117 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 117 یک رزین فیلم هموپلیمر با شفافیت عالی و سختی خوب است. فیلم ساخته شده از رزین LD 117 می‌تواند برای اهداف فیلم بسته‌بندی خارجی و تجهیزات بسته‌بندی اکستروژن استفاده شود. فیلم ساخته شده از رزین LD 117 می‌تواند به ضخامت 1.0 میل کشیده شود.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	317 MPa	45977.05 psi	ASTM D882
	379 MPa	54969.4 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D882
	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 24.8 MPa 17.9	psi 3596.94 psi 2596.18	ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	 % 160 % 500	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 80	oz 2.82	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	 g 180 g 240	- oz 6.35 oz 8.46	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	68	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.2	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.