ExxonMobil™ LDPE LD 123.LN

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

برند فیلم دمیده Exxon Mobil LD 123.LN تعادل خوبی بین خواص نوری و خواص استحکام دارد و برای کاربردهای عمومی فیلم شفاف مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.4 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 220	psi 31908.36	ASTM D882
	MPa 269	psi 39015.22	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.2	psi 1624.43	ASTM D882
	MPa 11.7	psi 1696.94	ASTM D882
	MPa 28.6	psi 4148.09	ASTM D882
	MPa 24.0	psi 3480.91	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 270	-	ASTM D882
	% 660	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 97	oz 3.42	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 480	oz 16.93	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	72	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 5.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.