ExxonMobil™ LDPE LD 124.MS

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین فیلم blown Exxon Mobil LD 124.MS دارای تعادل خوبی بین خواص نوری و خواص استحکامی است و برای کاربردهای عمومی فیلم شفاف مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن (2000 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (400 ppm)	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 234	psi 33938.89	ASTM D882
	MPa 299	psi 43366.36	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.3	psi 1638.93	ASTM D882
	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D882
	MPa 27.1	psi 3930.53	ASTM D882
	MPa 18.7	psi 2712.21	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 87	oz 3.07	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 580	oz 20.46	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.