ExxonMobil™ LDPE LD 129.24

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 129.24 یک رزین فیلم هموپلیمر با چگالی متوسط با شفافیت عالی و سختی خوب است. فیلم ساخته شده از LD 129.24 می تواند برای اهداف فیلم بسته بندی بیرونی و تجهیزات بسته بندی اکستروژن از طریق استفاده شود. LD 129.24 برای پردازش با تجهیزات فیلم دمیده یا تجهیزات فیلم ریخته گری مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 129.24: عامل ضد کلوخه‌سازی (1000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 324	psi 46992.31	ASTM D882
	MPa 386	psi 55984.67	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D882
	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D882
	MPa 23.1	psi 3350.38	ASTM D882
	MPa 17.1	psi 2480.15	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 180	-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 73	oz 2.57	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
	g 270	oz 9.52	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	68	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.1	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.