ExxonMobil™ LDPE LD 136.MN

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ExxonMobil LD 136 یک رزین فیلم هموپلیمر با شفافیت عالی است. این رزین ها برای پردازش روی تجهیزات فیلم دمیده مناسب هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 136.MN: عامل ضد کلوخه‌سازی (1500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (750 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 198	psi 28717.52	ASTM D882
	MPa 245	psi 35534.31	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.1	psi 1464.88	ASTM D882
	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D882
	MPa 25.5	psi 3698.47	ASTM D882
	MPa 19.2	psi 2784.73	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 130	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 110	oz 3.88	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922
	g 99	oz 3.49	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	66	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.