ExxonMobil™ LDPE LD 150 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LD 150 یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم با خواص مکانیکی و سختی متعادل است. با توجه به الزامات عملکرد سطح، می توان برخی از اجزای افزودنی را اضافه کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 150AC: عامل ضد کلوخه‌سازی (450 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (500 ppm) LD 150BW: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 240	psi 34809.12	ASTM D882
	MPa 280	psi 40610.64	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 27.7	psi 4017.55	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 310	-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 190	oz 6.7	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 350	oz 12.34	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	59	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.