ExxonMobil™ LDPE LD 150BW Wire & Cable

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 150BW یک پلی اتیلن با چگالی کم با محتوای آنتی اکسیدان کم است که برای عایق های متصل به هم با فشار کم و متوسط تولید شده توسط فرآیند سیلان یک مرحله ای یا دو مرحله ای مناسب است. از طریق دانه بندی داخلی، می توان از آن برای عایق های فشار متوسط متصل به هم با پراکسیدها استفاده کرد. مقادیر ناکافی آنتی اکسیدان ها و مهارکننده های مس باید اضافه شود تا محصول نیازهای خاص ضد پیری را برآورده کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.78 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	48	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	16 %	-	ASTM D638
	550 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	270 MPa	39160.26 psi	ASTM D790

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.30	-	ASTM D150
ضریب تلفات		-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.