ExxonMobil™ LDPE LD 151 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LD 151 گرید پلی اتیلن با چگالی کم به خوبی شفافیت بالا و سفتی بالا را ترکیب می کند. با توجه به الزامات عملکرد سطح، می توان برخی از اجزای افزودنی را اضافه کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 151HR: عامل ضد کلوخه‌سازی (400 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (650 ppm) LD 151GZ: عامل ضد کلوخه‌سازی (1000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (1050 ppm) LD 151BW: تثبیت‌کننده حرارتی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 370	psi 53664.06	ASTM D882
	MPa 370	psi 53664.06	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 430	-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 55	oz 1.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 95	oz 3.35	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	73	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.