ExxonMobil™ LDPE LD 152BW

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD152BW یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم است که خواص نوری و سختی بالا را به خوبی ترکیب می کند. MI 2.2 آن را برای دمیدن فیلم های ضخیم تر ایده آل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 404	psi 58595.35	ASTM D882
	MPa 400	psi 58015.2	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 15.7	psi 2277.1	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 360	-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 55	oz 1.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 140	oz 4.94	ASTM D1922
	g 220	oz 7.76	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	71	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 5.9	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.