ExxonMobil™ LDPE LD 156 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LD 156 یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم است که به ویژه برای فیلم های کامپوزیت و فیلم های اکسترود شده مناسب است. آنها دارای خواص مکانیکی، سختی و خواص نوری خوبی هستند و تشکیل نقطه کریستالی بسیار کم را ترکیب می کنند. این گریدها با مشخصات ظاهری فیلم مطابقت دارند. دو نوع بسته افزودنی را می توان به طور ویژه با توجه به نیازهای دستگاه کامپوزیت ساخت. LD 156 در مشخصات باریک تولید می شوند تا نیازهای غشاهای کامپوزیت را برای قوام بالا برآورده کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 156HE: عامل ضد کلوخه‌سازی (1500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (550 ppm) LD 156BW: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 260	psi 37709.88	ASTM D882
	MPa 294	psi 42641.17	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D882
	MPa 22.4	psi 3248.85	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 300	-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 380	oz 13.4	ASTM D1922
	g 190	oz 6.7	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.9	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.