ExxonMobil™ LDPE LD 157CW Blown

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 157CW دارای خواص مکانیکی خوب و خواص نوری عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 340	psi 49312.92	ASTM D882
	MPa 390	psi 56564.82	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 16.0	psi 2320.61	ASTM D882
	MPa 28.6	psi 4148.09	ASTM D882
	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 350	-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 230	oz 8.11	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.