ExxonMobil™ LDPE LD 158 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LD 158 یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم است که به ویژه برای فیلم های کامپوزیتی و فیلم های اکسترود شده مشترک توسعه یافته است. آنها دارای خواص مکانیکی، سفتی و خواص نوری خوبی هستند و گریدهای نقطه کریستال پایین را ترکیب می کنند. این گریدها با مشخصات ظاهری فیلم مطابقت دارند. دو نوع بسته افزودنی را می توان به طور ویژه با توجه به نیازهای دستگاه کامپوزیت ساخت. عملکرد LD 158 نوسانات بسیار کمی دارد تا نیاز به قوام بالای غشای کامپوزیتی را برآورده کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 158JD: عامل ضد کلوخه‌سازی (1800 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (330 ppm) LD 158BW: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	240 MPa	34809.12 psi	ASTM D882
	280 MPa	40610.64 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	200 %	-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	75 g	2.65 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	69	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.