ExxonMobil™ LDPE LD 160AT

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LD 160 یک گرید پلی اتیلن با چگالی کم با خواص کشش و نوری خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن (1200 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (900 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D882
	MPa 205	psi 29732.79	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 23.0	psi 3335.87	ASTM D882
	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 180	-	ASTM D882
	% 490	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 290	oz 10.23	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	5	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 5.2	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.