ExxonMobil™ LDPE LD 171BA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 171BA یک درجه پلی‌اتیلن با چگالی پایین است که دارای سختی فیلم خوب و خواص نوری عالی است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.55 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	280 MPa	40610.64 psi	ASTM D882
	320 MPa	46412.16 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D882
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D882

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D882
	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
	% 610	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 120	oz 4.23	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 260	oz 9.17	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	69	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.