ExxonMobil™ LDPE LD 185 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Escorene LD 185 دارای عملکرد نوری و مهر و موم خوبی است. LD 185 در مشخصات باریک تولید می‌شود تا نیازهای غشاهای ترکیبی را برای ثبات بالا برآورده کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 185JD: عامل ضد کلوخه‌سازی (1800 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (330 ppm) LD 185GE: عامل ضد کلوخه‌سازی (1000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (572 ppm) LD 185BW: تثبیت‌کننده حرارتی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D882
	MPa 240	psi 34809.12	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 23.0	psi 3335.87	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 370	-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 84	oz 2.96	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.