ExxonMobil™ LDPE LD 302 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ExxonMobil LD 302 یک رزین فیلم با شفافیت بالا است که دارای 3.5% (جرم) کوپلیمر استات وینیل است. ترکیب محتوای هومرمر و شاخص ذوب پایین به تولید فیلم‌هایی با مقاومت ضربه بالا، قابلیت مهر و موم حرارتی خوب و عملکرد عالی در دماهای پایین کمک می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 302.56: عامل ضد کلوخه‌سازی (3000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی LD 302.32: عامل ضد کلوخه‌سازی (2500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (500 ppm)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	3.5 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 146	psi 21175.55	ASTM D882
	MPa 172	psi 24946.54	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 24.2	psi 3509.92	ASTM D882
	MPa 23.2	psi 3364.88	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 190	-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 170	oz 6.0	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 190	oz 6.7	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	69	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.