ExxonMobil™ LDPE LD 312 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 312 یک کوپلیمر وینیل استات 4.6٪ (کسر جرمی) است که برای ساخت فیلم هایی با چقرمگی خوب استفاده می شود. محتوای کومونومر و شاخص جریان مذاب پایین رزین به تولید فیلم هایی با مقاومت ضربه عالی، قابلیت آب بندی حرارتی خوب و عملکرد خوب در دمای پایین کمک می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 312.82: عامل ضد کلوخه‌سازی (4000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (800 ppm) LD 312.23: عامل ضد کلوخه‌سازی (5000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزشی (1100 ppm)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای وینیل استات	%wt 4.6	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 139	psi 20160.28	ASTM D882
	MPa 165	psi 23931.27	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D882
	MPa 23.6	psi 3422.9	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 170	-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 200	oz 7.05	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 190	oz 6.7	ASTM D1922
	g 92	oz 3.24	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	66	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.