ExxonMobil™ LDPE LD 313.NF

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 313.NF یک کوپلیمر وینیل استات 3٪ (کسر جرمی) است. محتوای وینیل استات رزین باعث می شود که عملکرد آب بندی حرارتی و چقرمگی در دمای پایین بهتری نسبت به هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی کم داشته باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن (2500 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	عامل لغزش (800 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	3.0 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 154	psi 22335.85	ASTM D882
	MPa 178	psi 25816.76	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 8.46	psi 1227.02	ASTM D882
	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D882
	MPa 22.1	psi 3205.34	ASTM D882
	MPa 19.1	psi 2770.23	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 170	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 120	oz 4.23	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 120	oz 4.23	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	76	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 5.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.