ExxonMobil™ LDPE LD 331.08

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 331.08 یک رزین فیلم با شفافیت بالا است که حاوی 5.9٪ (کسر جرمی) کوپلیمر وینیل استات است. فیلم ساخته شده از این رزین دارای عملکرد ضربه و استحکام حرارتی عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	5.9 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 113	psi 16389.29	ASTM D882
	MPa 127	psi 18419.83	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 6.81	psi 987.71	ASTM D882
	MPa 28.6 7.23	psi 4148.09 - 1048.62	ASTM D882
	MPa 25.3	psi 3669.46	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 360	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 170	oz 6.0	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 140	oz 4.94	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	84	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.