ExxonMobil™ LDPE LD 419.MV

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 419.MV یک پلی اتیلن با چگالی کم است که برای کاربردهای سیم و کابل توسعه یافته است و برای تولید ترکیبات متقاطع برای عایق ولتاژ متوسط مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	90	-	ASTM D2240
	44	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 11.6	psi 1682.44	ASTM D638
	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 14	-	ASTM D638
	% 630	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 243	psi 35244.23	ASTM D790

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	7.6E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 50	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.29	-	ASTM D150
ضریب تلفات	7.5E-5	-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.