ExxonMobil™ LDPE LD 503.LP

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 503.LP یک هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی کم است که برای کاربردهای قالب گیری، اکستروژن، گرانول سازی و فوم مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل لغزش (200 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	84	-	ASTM D2240
	45	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 10.6	psi 1537.4	ASTM D638
	MPa 9.38	psi 1360.46	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 40	-	ASTM D638
	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 216	psi 31328.21	ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	J 25.8	-	ASTM D3763
	J 17.6	-	ASTM D3763

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 88.0	F° 190.4	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.