ExxonMobil™ LDPE LD 506.07

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 506.07 یک هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی کم و سیالیت بالا با قابلیت پردازش خوب است. برای تولید مستربچ رنگ و قطعات قالب گیری تزریقی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 506.07: تثبیت‌کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	33 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	81	-	ASTM D2240
	49	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 12.3	psi 1783.97	ASTM D638
	MPa 8.07	psi 1170.46	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 20	-	ASTM D638
	% 130	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 250	psi 36259.5	ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	J 24.4	-	ASTM D3763
	J 16.3	-	ASTM D3763

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.