ExxonMobil™ LDPE LD 516.LN

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ExxonMobil LD 516.LN یک رزین پلی اتیلن با چگالی کم با شاخص مذاب متوسط است که برای مستربچ رنگ و مستربچ توسعه یافته است. سیالیت آن می تواند از بهبود قابلیت پردازش مستربچ رنگ و مستربچ و توزیع یکنواخت مواد افزودنی در آن اطمینان حاصل کند. این رزین همچنین می تواند برای اهداف قالب گیری تزریقی استفاده شود، که می تواند باعث شود مواد قالب گیری تزریقی دارای قابلیت پردازش متعادل و عملکرد نهایی باشند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E116487-219930	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D2240
	89	-	ASTM D2240
	42	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
	MPa 7.86	psi 1140.0	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 33	-	ASTM D638
	% 200	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 234	psi 33938.89	ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	J 23.0	-	ASTM D3763
	J 17.6	-	ASTM D3763

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.