ExxonMobil™ LDPE LGA 105

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LGA 105 یک هموپلیمر با شفافیت خوب، قابلیت شستشو و رزین فیلم خشک شویی است که می تواند برای تولید فیلم های انعطاف پذیر با ضخامت بسیار کم استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 168	psi 24366.38	ASTM D882
	MPa 199	psi 28862.56	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.20	psi 1334.35	ASTM D882
	MPa 9.23	psi 1338.7	ASTM D882
	MPa 20.8	psi 3016.79	ASTM D882
	MPa 18.2	psi 2639.69	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 390	-	ASTM D882
	% 680	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 76	oz 2.68	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 440	oz 15.52	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	82	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.