Nexxstar™ LDPE-00328

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nexxstar 00328 یک پلی اتیلن با چگالی کم با سختی فیلم خوب و خواص نوری عالی است.

مشخصات فنی

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 260	psi 37709.88	ASTM D882
	MPa 280	psi 40610.64	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D882
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 450	-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 130	oz 4.59	ASTM D1709A

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	300 g	10.58 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	68	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.