ExxonMobil™ LLDPE LL 1001 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 1001 series یک گرید پلی اتیلن خطی با چگالی کم است، با قابلیت کشش و مقاومت در برابر سوراخ شدن عالی، همراه با براقیت و شفافیت بالا. آنها همچنین اغلب با رزین پلی اتیلن با چگالی کم مخلوط می شوند تا عملکرد و قابلیت فرآیندپذیری فیلم را بهبود بخشند. با توجه به الزامات عملکرد سطح، می توان برخی از اجزای افزودنی را اضافه کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 1001ZB: عامل ضد کلوخه (5000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1600 ppm) LL 1001KW: عامل ضد کلوخه (3500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1500 ppm) LL 1001KI: عامل ضد کلوخه (2500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1000 ppm) LL 1001XV: تثبیت‌کننده حرارتی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D882
	250 MPa	36259.5 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	57.0 MPa	8267.17 psi	ASTM D882
	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	590 %	-	ASTM D882
	860 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	480 g	16.93 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	47	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.