ExxonMobil™ LLDPE LL 1001.32

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 1001.32 یک رزین پلی اتیلن خطی کم چگالی بوتن است. فیلم ساخته شده از LL 1001.32 دارای خواص کششی و چقرمگی عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	MPa 108	psi 15664.1	ASTM D882
	MPa 133	psi 19290.05	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 7.93	psi 1150.15	ASTM D882
	MPa 7.24	psi 1050.08	ASTM D882
	MPa 66.0	psi 9572.51	ASTM D882
	MPa 28.5	psi 4133.58	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 350	-	ASTM D882
	% 810	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 60	oz 2.12	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 20	oz 0.7054	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.