ExxonMobil™ LLDPE LL 1002 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LL 1002 پلی اتیلن خطی کم چگالی بوتن است که برای پردازش فیلم دمشی، با براقیت بالا و عملکرد کششی عالی توسعه یافته است. فیلم ساخته شده از رزین LL1002 دارای خواص کششی و چقرمگی عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 1002KW: عامل ضد کلوخه (3500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1500 ppm) LL 1002YB: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	MPa 220	psi 31908.36	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.40	psi 1363.36	ASTM D882
	MPa 8.90	psi 1290.84	ASTM D882
	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 590	-	ASTM D882
	% 800	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 90	oz 3.17	ASTM D1922
	g 400	oz 14.11	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	76	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.4	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.