ExxonMobil™ LLDPE LL 1002YB Cast

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 1002YB یک رزین پلی اتیلن با چگالی پایین خطی برای فیلم‌ریزی است. این رزین دارای درخشندگی بالا و قابلیت طراحی عالی در کاربردهای فیلم دمیده و فیلم‌ریزی است. LL1002YB همچنین می‌تواند با رزین پلی اتیلن با چگالی پایین ترکیب شود تا عملکرد و قابلیت پردازش فیلم را بهبود بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 114	psi 16534.33	ASTM D882
	MPa 132	psi 19145.02	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 7.38	psi 1070.38	ASTM D882
	MPa 6.48	psi 939.85	ASTM D882
	MPa 61.7	psi 8948.84	ASTM D882
	MPa 24.8	psi 3596.94	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 420	-	ASTM D882
	% 830	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 21	oz 0.7407	ASTM D1922
	g 430	oz 15.17	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	98	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.