ExxonMobil™ LLDPE LL 1004YB Film

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 1004YB یک گرید پلی اتیلن خطی با چگالی کم با پایداری عالی در دمای بالا است و می تواند با ترکیب پلی اتیلن با چگالی کم از نوع سیم فلزی اتیلن بیشتر تقویت شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 136	psi 19725.17	ASTM D882
	MPa 146	psi 21175.55	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 51.1	psi 7411.44	ASTM D882
	MPa 22.9	psi 3321.37	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
	% 840	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 43	oz 1.52	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 35	oz 1.23	ASTM D1922
	g 340	oz 11.99	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	95	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.