ExxonMobil™ LLDPE LL 1004YB Wire & Cable

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 1004YB یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم C4 Ziegler-Natta است که به طور ویژه برای تولید عایق های کابل ولتاژ پایین با استفاده از فرآیند اتصال عرضی سیلان دو مرحله ای توسعه یافته است. این برند دارای محتوای آنتی اکسیدان بالا و مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی است. مقدار کافی بازدارنده مس باید اضافه شود تا محصول الزامات پیری عایق را برآورده کند. هنگام استفاده در مواد عایق، دوده یا تثبیت کننده فرابنفش مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	47	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	20 %	-	ASTM D638
	690 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	310 MPa	44961.78 psi	ASTM D790

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.20	-	ASTM D150
ضریب تلفات		-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.