ExxonMobil™ LLDPE LL 1107 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین LL 1107 رزین فیلم دمشی پلی اتیلن خطی با چگالی کم بوتن با شاخص جریان مذاب اعشاری است. فیلم ساخته شده از رزین LL 1107 دارای استحکام و مقاومت کششی خوبی است. استحکام و کشش این رزین ها آنها را در انواع کاربردهای فیلم عالی می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 1107X93: کمک پردازش; عامل ضد کلوخه (3500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1000 ppm) LL 1107X95: کمک پردازش; عامل ضد کلوخه (3500 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1700 ppm)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 230	psi 33358.74	ASTM D882
	MPa 261	psi 37854.92	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 10.8	psi 1566.41	ASTM D882
	MPa 45.8	psi 6642.74	ASTM D882
	MPa 27.2	psi 3945.03	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 520	-	ASTM D882
	% 690	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 63	oz 2.22	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 66	oz 2.33	ASTM D1922
	g 440	oz 15.52	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	46	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 18	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.