ExxonMobil™ LLDPE LL 1201 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری LL 1201 یک گرید پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که سختی و خواص نوری را به خوبی ترکیب می کند (همراه با 10-20٪ پلی اتیلن با چگالی کم)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 1201KG: کمک پردازش; عامل ضد کلوخه (750 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1250 ppm) LL 1201XV: تثبیت‌کننده حرارتی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 300	psi 43511.4	ASTM D882
	MPa 330	psi 47862.54	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D882
	MPa 42.0	psi 6091.6	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
	% 910	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 50	oz 1.76	ASTM D1922
	g 450	oz 15.87	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	53	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.