ExxonMobil™ LLDPE LL 1236 Series

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین LL 1236 پلی اتیلن خطی با چگالی کم بوتن با استحکام تقویت کننده است. آنها را می توان به تنهایی یا به عنوان یک جزء در فیلم های بسته بندی و فیلم های صنعتی استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LL 1236.86: کمک پردازش; عامل ضد کلوخه (6000 ppm); تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (1500 ppm) LL 1236.85: کمک پردازش; تثبیت‌کننده حرارتی; عامل لغزنده (400 ppm)	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 197	psi 28572.49	ASTM D882
	MPa 212	psi 30748.06	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 45.0	psi 6526.71	ASTM D882
	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 610	-	ASTM D882
	% 850	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 22	oz 0.7759	ASTM D1922
	g 300	oz 10.58	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	92	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.1	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.